

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ




Источники бесперебойного питания
 Источники резервного энергоснабжения
 Системы солнечной и ветрогенерации
 Различные области приборостроения
 Объекты распределения электроэнергии
 Системы связи и телекоммуникаций



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип клемм	Под болт M6	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °С до °С	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	147	Разряд: от °С до °С	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	155	Хранение: от °С до °С	-15 / 40
Вес (±3%), кг	45	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1КHz)	3,7	Максимальный ток заряда, А	37,5
Макс. ток разряда (5сек)	1340	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, лет	12		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	340	173	281	284



Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	6578,1	4819,3	3906,1	2593,4	1959,9	1631,2	1100,19	732,51	475,41	345,01	277,34	153,41
1,67	6183,1	4530,2	3690,7	2450,5	1861,6	1549,2	1045,17	696,01	452,89	328,81	264,25	146,14
1,70	5966,5	4371,3	3576,5	2374,6	1815,1	1510,6	1019,03	678,48	442,92	321,55	258,49	142,96
1,75	5668,1	4152,6	3415,5	2267,7	1742,6	1450,2	978,29	651,48	426,51	309,65	248,91	137,64
1,80	5384,9	3945,2	3262,1	2165,3	1672,9	1386,5	939,27	625,31	410,94	298,22	239,66	132,63

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)

В/эл./ время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин/ 1ч	120 мин/ 2ч	180 мин/ 3ч	300 мин/ 5ч	480 мин/ 8ч	600 мин/ 10ч	1200 мин/ 20ч
1,60	506,6	368,8	299,1	194,6	143,97	117,35	76,64	49,44	31,415	22,673	15,062	8,002
1,67	475,9	346,7	282,4	183,9	136,78	111,51	72,81	46,91	29,938	21,607	14,929	7,909
1,70	459,2	334,5	273,7	178,4	133,37	108,73	70,98	45,74	29,281	21,132	14,827	7,834
1,75	436,3	317,8	261,4	170,1	128,02	104,36	68,18	43,91	28,196	20,349	14,705	7,751
1,80	414,4	301,9	249,6	162,5	122,89	100,18	65,42	42,15	27,153	19,597	14,585	7,668

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей